

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0703**

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAQUICK MAXI S1 (bílý)**
- 2) Zamýšlená použití: **Zlepšený rychle tvrdnoucí cementový lepicí tmel pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI S. p. A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, č. 0370, provedla posouzení základě zkušebních vzorků odebraných výrobcem.**


- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
<b>Reakce na oheň:</b> <b>Přidrznost jako:</b> - počáteční tahová přidrznost - prvotní přidrznost <b>Trvanlivost:</b> - tahová přidrznost po uložení v teple - tahová přidrznost po ponoření ve vodě - tahová přidrznost po vystavení mrazovým cyklům <b>Uvolňování nebezpečných látek:</b>	<b>Třída E/E<sub>FL</sub></b>  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ <b>viz Bezpečnostní list</b>

- 7) Příslušná technická dokumentace: reakce na oheň deklarovaná bez nutnosti zkoušky v souladu s rozhodnutím komise 96/603/ES a následných dodatků. Organický materiál < 20 hmotnostních % Maximální tloušťky vrstvy 20 mm.
- 8) Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 Směrnice REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Paolo Murelli – Korporátní řízení kvality**

**Miláno, 19/09/2018**





*PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei*

**Upozornění na změnu 0:** *První vydání*

**KERAQUICK MAXI S1 (bílý)**  
**OZNAČENÍ CE**  
Příloha k PoV č. CPR-IT1/0703



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>18</b> <b>CPR-IT1/0703</b> <b>EN 12004</b> <b>KERAQUICK MAXI S1 (bílý)</b> Zlepšený rychle tvrdnoucí cementový lepicí tmel pro instalaci obkladů a dlažeb z keramiky v interiéru a exteriéru	
Reakce na oheň:	Třída E/ <sub>EFL</sub>
Přídržnost jako:	
- počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- prvotní přídržnost	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Trvanlivost:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- tahová přídržnost po uložení v teple	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	viz Bezpečnostní list
Uvolňování nebezpečných látek:	viz Bezpečnostní list

**Upozornění:**

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.