

PROFI Feinputz 0,6 mm

Kat. č.:2800
Aktualizace 7/2019

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Produkt: | Přírodně bílá vápenná štuková omítka. | |
| Použití: | Jako jemná štuková omítka na všechny vápenocementové jádrové omítky i omítky sanační, vnitřní použití. | |
| Vlastnosti: | Vyznačuje se jemnou strukturou s filcovaným povrchem a výbornou propustností pro vodní páru. Ruční zpracování. | |
| Technické údaje: | Složení: | vápenný hydrát , vápencová drť 0- 0,6 mm, přísady |
| | Spotřeba: | cca 4 kg/m ² /3 mm |
| | Minimální tloušťka vrstvy: | 3 mm |
| | Pevnost v tlaku: | > 0,5 N/mm ² |
| | Objemová hmotnost v suchém stavu: | cca 1 450 kg/m ³ |
| | Faktor difuzního odporu: | μ=cca 10 |
| | Koeficient tepelné vodivosti: | λ= 0,6 W/m.K |
| | Spotřeba vody: | cca 11,0 l/pytel 40 kg |
| Normy: | EN 998-1:2017 (CR-CS I) | |
| Zpracování: | Příprava podkladu: | Nanáší se na dostatečně pevnou, vyžralou a nezaprášenu vrstvu jádrové omítky. Silně savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem PROFÍ Primer 2802, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací PROFÍ Uni Tiefengrund. |
| | Míchání: | Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 3 minuty, pozor nepřemíchat! Při míchání a zpracování je třeba zvláště dbát na čistotu míchacího a pracovního nářadí. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. |
| | Způsob aplikace: | Na podklad se nanáší ocelovým hladítkem. Po lehkém zatvrdnutí je možno povrch upravit do potřebné struktury zafilcováním různými druhy hladítek. Hotový povrch je jasně bílý a není nutno jej opatřovat povrchovým nátěrem. Je-li požadována jiná barva než bílá, je možno opatřit omítnuté plochy běžnou minerální barvou. Zpracovávat v rozmezí teplot podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. |
| Upozornění: | Produktu byl udělen certifikát Natureplus a byl zaregistrován jako ekologický stavební materiál. | |
| |  | |
| Likvidace odpadu: | Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. | |

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři.

Skladování: Chránit před vlhkem, doba expirace 6 měsíců od data výroby.

Balení: Pytel 40 kg/paleta 1 400 kg (35 pytlů).

Bezpečnost práce: Viz údaje v bezpečnostním listu.

Profibaustoffe CZ, s.r.o

Vídeňská 140/113c

619 00 Brno

Tel.: +420 543 213 303

E-mail: info@profibaustoffe.cz

www.profibaustoffe.cz