

Bitumizol SB s.r.o.

Studená balená asfaltová směs SBS mix

Technický list

Výrobek: studená balená asfaltová směs SBS mix, směs určená k okamžitému použití na opravy povrchů vozovek za studena. Směs je vyrobena ze speciálního asfaltového pojiva a šterku dané zrnitosti. Po provedení opravy je možno ihned obnovit provoz.

Vlastnosti:

- okamžitá zpracovatelnost za studena
- aplikační teplota od -12°C do 40°C
- po vytvrzení stabilní za vysokých teplot
- odolnost proti solím, kyselinám i zásadám v malé koncentraci
- vhodné pro problémové a namáhané části komunikací
- jednoduchá a bezztrátová aplikace
- vysoká přilnavost k různým povrchům
- okamžité obnovení dopravy
- nejlepší poměr kvalita – cena
- směs je šetrná k životnímu prostředí

Použití:

- opravy výtluků na všech typech komunikací od rychlostních až po obecní
- opravy propadlých překopů doplněním směsí
- opravy okolí kanalizačních vpustí
- opravy mostů, parkovišť, asfaltových chodníků, průmyslových zón, atd.

Způsob balení: plastové vědro o hmotnosti směsi 25 kg

Skladovatelnost: 12 měsíců v uzavřených a nepoškozených obalech při teplotách nad $+5^{\circ}\text{C}$

Spotřeba: přibližně 30 kg na 1 m^2 a tloušťce vrstvy 20 mm před zhutněním

Opravované povrchy: beton, asfalt nebo zhutněný šterk

Tloušťka vrstvy: 10 až 50 mm, u silně zatížených komunikací max. 30 mm na jedno zhutnění, je možno aplikovat více samostatně zhutněných vrstev na sebe

- Pracovní postup:** 1) z opravovaného místa je nejdříve nutno odstranit stojící vodu, bláto, prach a volné nespojené části původní komunikace vymetením nebo vyfoukáním
2) zaplnit vyčištěné opravované místo směsí SBS mix s převýšením 15 až 20 % tak, aby směs pronikla i do okrajů opravovaného místa
3) ztuhnout dokonale vibrační deskou, pěchem, malým válcem nebo u méně namáhaných povrchů lopatou či koly automobilu
4) při teplotách nad 25°C doporučujeme z důvodu zabránění nalepení směsi na hutnicí mechanismus, kola automobilu nebo na podrážky obuvi zasypat povrch směsí jemnou frakcí kameniva ještě před hutněním
- Upozornění:** **ZÁKAZ NAHŘÍVÁNÍ SMĚSI PŘÍMÝM PLAMENEM**
- Doporučení:** při používání směsi za nízkých teplot umístit směs na 12 až 24 hodin do temperované místnosti při teplotě 12 až 25 °C
- Čištění:** použité nářadí očistit mechanickým oškrábáním ještě před zatuhnutím nalepené směsi, případně očistit benzínovým čističem, ruce umýt mýdlem a ošetřit reparačním krémem na ruce

Vyhotoveno dne: 10. ledna 2023

Bitumizol SB s.r.o.
Pavla Svitekova, jednatel